Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТиМ-АЗИЯ» (STiM-ASIA)

050054, Казахстан, город Алматы, тракт Суюнбая 211

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование материала: **Эмаль для горизонтальной разметки автомобильных дорог АК-511 белая «Спринтер»**
№ партии **304**
Масса партии, кг **1 881**
Дата изготовления **30.05.2026**

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	Номер пункта ТНПА, устанавливающего требования к продукции	Фактическое значение
1	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 4мм, при (20±0,5)°С,с, ГОСТ 8420-2022	СТ РК 2066-2010 п.6.1.4,табл.4; ГОСТ 32830-2014,п.5.1.4,табл.4	153
2	Время высыхания до степени 3, при (20±0,5)°С, мин, ГОСТ 19007-2023	СТ РК 2066-2010 п.6.1.7,табл.7; ГОСТ 32830-2014,п.5.1.7,табл.7	10
3	Массовая доля нелетучих веществ, %, ГОСТ 31939-2022	СТ РК 2066-2010,п.6.1.6,табл.6; ГОСТ 32830-2014,п.5.1.6,табл.6	75,2
4	Коэффициент диффузного отражения (коэффициент яркости), %, ГОСТ 32829-2014, ГОСТ Р 52576-2021	СТ РК 2066-2010,п.6.1.2,табл.2; ГОСТ 32830-2014,п.5.1.2,табл.2	88
5	Степень перетира, мкм, ГОСТ 31973-2013	СТ РК 2066-2010,п.6.1.5,табл.5; ГОСТ 32830-2014,п.5.1.5,табл.5	45
6	Адгезия высохшей пленки эмали к стеклу, баллы, ГОСТ 15140-78	СТ РК 2066-2010,п.6.1.9,табл.8; ГОСТ 32830-2014,п.5.1.9,табл.8	1
7	Плотность, г/см3, ГОСТ 31922.1-2012	СТ РК 2066-2010,п.6.1.3,табл.3; ГОСТ 32830-2014,п.5.1.3,табл.3	1,61
8	Стойкость отвержденного разметочного материала к статическому воздействию: -3%-го водного раствора хлорида натрия при (0±2)ºС; -насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)ºС; -воды при температуре (20±2)ºС; -10%-го водного раствора гидроксида натрия при (20±2)°С, ч, ГОСТ 9.403-2022 (метод А)	СТ РК 2066-2010, п.6.1.8; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.8	48
9	Координаты цветности (х/у), ГОСТ 32829-2014, ГОСТ Р 52576-2021	СТ РК 2066-2010,п.6.1.1,табл.1; ГОСТ 32830-2014,п.5.1.1,табл.1	0,315/0,334

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления
Эмаль упакована в металлическую тару.
Масса нетто 33 кг.
Твсп. (з.т.) = 33-37С по ГОСТ 12.1.044

Заключение:
соответствует требованиям СТ РК 2066-2010, ГОСТ 32830-2014