Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТиМ-АЗИЯ» (STiM-ASIA)

050054, Казахстан, город Алматы, тракт Суюнбая 211

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование материала:	**Холодный пластик для горизонтальной разметки автомобильных дорог Б-АК-52-Т белый «Стрела»**
№ партии	**678**
Масса партии, кг	**2 000**
Дата изготовления	**07.07.2026**

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	Номер пункта ТНПА, устанавливающего требования к продукции	Фактическое значение
1	Время отверждения до степени 3,при (20±0,5)°С, мин, ГОСТ 19007-2023	СТ РК 2066-2010, п.6.3.4, табл.11; ГОСТ 32830-2014,п.5.1.7,табл.7	16
2	Массовая доля нелетучих веществ, %, ГОСТ 31939-2022	ГОСТ 32830-2014, п.5.1.6, табл.6	99,7
3	Коэффициент диффузного отражения (белизна). Коэффициент яркости, %, ГОСТ 32829-2014, ГОСТ Р 52576-2021	СТ РК 2066-2010,п.6.3.2,табл.2; ГОСТ 32830-2014,п.5.1.2,табл.2	83
4	Плотность, г/см3, ГОСТ 32829-2014, ГОСТ Р 52576-2021	СТ РК 2066-2010,п.6.3.3,табл.9; ГОСТ 32830-2014,п.5.1.3,табл.3	2,04
5	Стойкость отвержденного разметочного материала к статическому воздействию: -3%-го водного раствора хлорида натрия при (0±2)ºС; - насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)ºС; - воды при температуре (20±2)ºС; -10%-го водного раствора гидроксида натрия при (20±2)°С, ч, ГОСТ 9.403-2022 (метод А)	СТ РК 2066-2010, п.6.3.5; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.8	72
6	Координаты цветности (х/у), ГОСТ 32829-2014, ГОСТ Р 52576-2021	СТ РК 2066-2010,п.6.3.1,табл.1; ГОСТ 32830-2014,п.5.1.1,табл.1	0,322/0,341

Гарантийный срок (срок хранения) 12 месяцев с даты изготовления.
Пластик упакован в металлическую тару.
Масса нетто упаковочной единицы 20 кг.
Твсп. (з.т.) = 52-54°С по ГОСТ 12.1.044

Заключение:
соответствует требованиям СТ РК 2066-2010, ГОСТ 32830-2014